

滑り止め塗料

ベストライナ

標準施工要領書

施工前に必ずお読み下さい



<ベストライナ0.55kgセット(約3.3㎡)>
●主剤 ●硬化剤



<道具セット(別売り)>
●ケース ●ローラー ●手袋 ●刷毛
※予告なく写真の内容が変わる場合がございます。



①下地

下地は必ず乾燥させてください。
水分があると、物性低下の原因となりますので、下地が濡れている場合や降雨が予想される場合は塗装しないでください。



②主剤をよく混ぜて入れる

必ず主剤を刷毛等で混ぜるか、缶を振って混ぜてから、ケースに入れてください。



③硬化剤を入れよく混ぜる

硬化剤を入れ、刷毛等でよく混ぜる。





④混ぜ合わせた材料を刷毛やローラーで均一に塗る

最初に狭い範囲で試し塗りをして下さい。
混合後に反応が始まりますので、可使用時間内にすべて使いきってください。
砂が沈殿しないよう常に攪拌して下さい。
可使用時間25℃/4時間←室内で無風状態
屋外で風がある場合は硬化は早まります。
粘りがでて塗りにくくなった場合は、市販のシンナーで薄めて使用して下さい。
但し、完全に固まってしまった場合は使用できません。



⑤養生・完成

養生時間の目安(25℃で2時間)
冬季などご使用条件により硬化時間が長くなります。
特に気温が5℃以下の場合は、十分に養生時間を設け、確認の上で開放して下さい。

注意事項

- 軽歩行の場合は1回塗り、重歩行の場合は、2回塗りして下さい。
- 重ね塗りの場合は、再度主剤と硬化剤を均等に混ぜ合わせた後、施工して下さい。
- 塗り重ねると、白っぽくなります。
- 床の材質により、接着性が異なりますので、事前にご確認ください。
- 施工時は、保護のため手袋などの保護具を使用して下さい。
- 皮膚に付着した場合は、多量の水と石鹼で洗い流して下さい。
また、目に付着した場合は水で注意深く洗い、直ちに医師の診断・手当てを受けてください。
- 室内での使用は換気に十分気をつけてください。

株式会社三有技建

TEL0566-77-3693 FAX0566-76-9948

〒446-0023 安城市上条町熊野林69-1